

LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJOS
PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS GENERALINIO DIREKTORIAUS
Į S A K Y M A S

**DĖL AUTOMOBILIŲ KELIŲ BITUMINIŲ EMULSIJŲ TECHNINIŲ
REIKALAVIMŲ APRAŠO TRA BE 08 PATVIRTINIMO**

2009 m. sausio 12 d. Nr. V-14
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. 3-457 „Dėl Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr.[133-5041](#)), 9.7.7 ir 13.4 punktais,
t v i r t i n u Automobilių kelių bituminių emulsijų techninių reikalavimų aprašą TRA BE 08 (pridedama).*

GENERALINIS DIREKTORIUS

VIRGAUDAS PUODŽIUKAS

* Su aprašu galima susipažinti „Valstybės žinių“ interneto tinklalapyje www.valstybes-zinios.lt.

PATVIRTINTA

Lietuvos automobilių kelių direkcijos
prie Suisiekimo ministerijos generalinio
direktorius 2009 m. sausio 12 d.
įsakymu Nr. V-14

AUTOMOBILIŲ KELIŲ BITUMINIŲ EMULSIJŲ TECHNINIŲ REIKALAVIMŲ APRAŠAS TRA BE 08

I SKYRIUS. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Automobilių kelių bituminių emulsijų techninių reikalavimų apraše TRA BE 08 (toliau – aprašas) išdėstyti reikalavimai katijoninėms bituminėms emulsijoms, naudojamoms valstybinės reikšmės kelių tiesimui, rekonstrukcijai, remontui (taisymui) bei priežiūrai. Šis dokumentas taip gali būti taikomas vietinės reikšmės keliamas (gatvėms), kitoms eismo zonoms.

2. Šiuo techninių reikalavimų aprašu yra įgyvendinamas Lietuvos standartas LST EN 13808 „Bitumas ir bituminiai rišikliai. Katijoninių bituminių emulsijų specifikavimo sistema“. VI–VII skyrių nuostatos įsigalioja darnujį standartą EN 13808 paskelbus Europos Sajungos oficialiajame leidinyje (OJ).

3. Kiekvienas statybos produktas, įvežtas iš Europos Sajungos valstybės narės, iš valstybės, pasirašiusios Europos ekonominės erdvės sutartį, arba iš Turkijos, gali būti be apribojimų tiekiamas į Lietuvos Respublikos rinką, jeigu jis buvo pagamintas Europos Sajungos valstybėje narėje, valstybėje, pasirašiusioje Europos ekonominės erdvės sutartį, arba Turkijoje, teisėtais būdais arba teisėtai importuotas į šias valstybes iš trečiųjų šalių ir jį leidžiama tiekti į rinką toje valstybėje. Laisvo statybos produkto judėjimo apribojimai pateisinami, jeigu neužtikrinamas lygiavertis jo apsaugos lygis arba visuomenės saugumo, žmonių, gyvūnų ar augalų sveikatos bei gyvybės apsaugos sumetimais.

4. Techninių reikalavimų aprašas TRA BE 08 parengtas atsižvelgiant į Vokietijos kelių tiesimo techninių specifikacijų „Technischen Lieferbedingungen für Bitumenemulsionen TL BE-StB 07“ (FGSV, Entwurf) nuostatas.

II SKYRIUS. NUORODOS

5. Techninių reikalavimų apraše pateiktos nuorodos į šiuos dokumentus:

5.1. LST EN 58 „Bitumas ir bituminiai rišikliai. Bituminių rišiklių ēminų ēmimas“;

5.2. LST EN 1425 „Bitumas ir bituminiai rišikliai. Pastebimų savybių apibūdinimas“;

5.3. LST EN 1426 „Bitumas ir bituminiai rišikliai. Penetracijos nustatymas“;

5.4. LST EN 1427 „Bitumas ir bituminiai rišikliai. Minkštėjimo temperatūros nustatymas. Žiedo ir rutulio metodas“;

5.5. LST EN 1428 „Bitumas ir bituminiai rišikliai. Vandens kieko bitumo emulsijoje nustatymas. Azeotropinio distiliavimo metodas“;

5.6. LST EN 1429 „Bitumas ir bituminiai rišikliai. Bitumo emulsijų sijojimo liekanos nustatymas ir patvarumo laikant nustatymas sijojimo būdu“;

5.7. LST EN 1430 „Bitumas ir bituminiai rišikliai. Bitumo emulsijų dalelių poliškumo nustatymas“;

5.8. LST EN 1431 „Bitumas ir bituminiai rišikliai. Rišiklio ir naftos distiliatų išeigos iš bitumo emulsijų nustatymas distiliavimo metodu“;

5.9. LST EN 12591 „Bitumas ir bituminiai rišikliai. Kelių bitumo techniniai reikalavimai“;

5.10. LST EN 12593 „Bitumas ir bituminiai rišikliai. Trapumo temperatūros pagal Frasą nustatymas“;

5.11. LST EN 12595 „Bitumas ir bituminiai rišikliai. Kinematicinės klampos nustatymas“;

5.12. LST EN 12596 „Bitumas ir bituminiai rišikliai. Dinaminės klampos nustatymas vakuuminiu kapiliaru“;

5.13. LST EN 12597 „Bitumas ir bituminiai rišikliai. Terminija“;

5.14. LST EN 12846 „Bitumas ir bituminiai rišikliai. Bituminės emulsijos ištekėjimo laiko nustatymas klampomačiu pagal ištekėjimą“;

5.15. LST EN 12847 „Bitumas ir bituminiai rišikliai. Bituminės emulsijos nusistojimo tendencijos nustatymas“;

5.16. LST EN 12848 „Bitumas ir bituminiai rišikliai. Sumaišytos su cementu bituminės emulsijos pastovumo nustatymas“;

5.17. LST EN 12849 „Bitumas ir bituminiai rišikliai. Bituminės emulsijos penetracijos nustatymas“;

5.18. LST EN 12850 „Bitumas ir bituminiai rišikliai. Bituminės emulsijos pH vertės nustatymas“;

5.19. LST EN 13074 „Bitumas ir bituminiai rišikliai. Rišiklio išskyrimas iš bituminių emulsijų išgarinant“;

5.20. LST EN 13075-1 „Bitumas ir bituminiai rišikliai. Trapumo nustatymas. 1 dalis. Katijoninių bituminių emulsijų, pridedant mineralinio užpildo, irimo vertės nustatymas“;

5.21. LST EN 13075-2 „Bitumas ir bituminiai rišikliai. Trapumo nustatymas. 2 dalis. Katijoninių bituminių emulsijų smulkiausią dalelių susimaišymo laiko nustatymas“;

5.22. LST EN 13357 „Bitumas ir bituminiai rišikliai. Naftiniu skiedikliu skiestų ir minkštintų bitumų ištekėjimo laiko nustatymas“;

5.23. LST EN 13398 „Bitumas ir bituminiai rišikliai. Modifikuoto bitumo tampriosios santlykinės deformacijos nustatymas“;

5.24. LST EN 13399 „Bitumas ir bituminiai rišikliai. Modifikuoto bitumo patvarumo sandėliuojojant nustatymas“;

5.25. LST EN 13587 „Bitumas ir bituminiai rišikliai. Bituminių rišiklių tąsumo savybių nustatymas tempimo metodu“;

5.26. LST EN 13588 „Bitumas ir bituminiai rišikliai. Bituminių rišiklių kohezijos nustatymas bandant švytuokle“;

5.27. LST EN 13589 „Bitumas ir bituminiai rišikliai. Modifikuoto bitumo tąsumo savybių nustatymas tamprumo jėgos metodu“;

5.28. LST EN 13614 „Bitumas ir bituminiai rišikliai. Bituminių emulsijų lipnumo nustatymas panardinimo į vandenį bandymu“;

5.29. LST EN 13703 „Bitumas ir bituminiai rišikliai. Deformacijos energijos nustatymas“;

5.30. LST EN 13808 „Bitumas ir bituminiai rišikliai. Katijoninių bituminių emulsijų specifikavimo sistema“;

5.31. LST EN 14023 „Bitumas ir bituminiai rišikliai. Polimerais modifikuotų bitumų techninių reikalavimų sistema“;

5.32. LST EN 14733 „Bituminių emulsijų, minkštintųjų ir skiestųjų bitumų vidinė gamybos kontrolė“;

5.33. LST EN 14769 „Bitumas ir bituminiai rišikliai. Pagreitintas ilgalaikis sendinimas, naudojant slėginį sendinimo indą“;

5.34. LST EN 14895 „Bitumas ir bituminiai rišikliai. Rišiklio iš bituminių emulsijų arba skiestųjų ir minkštųjų bituminių rišiklių stabilizavimas“;

5.35. LST EN 14896 „Bitumas ir bituminiai rišikliai. Bituminių emulsijų dinaminė klampa, skiestieji ir skystieji bituminiai rišikliai. Rotacinio viskozimetro metodas“;

5.36. LST EN ISO 2592 „Pliūpsnio ir užsilepsnojimo temperatūrų nustatymas. Clevelando atviro tiglio metodas“;

5.37. LST EN ISO 3405 „Naftos produktai. Distiliavimo charakteristikų nustatymas atmosferos slėgyje“;

5.38. LST EN ISO 3675 „Žalia nafta ir skystieji naftos produktai. Laboratorinis tankio nustatymas. Hidrometrinis metodas“;

5.39. LST EN ISO 3838 „Žalia nafta ir skystieji arba kietieji naftos produktai. Tankio arba santykinio tankio nustatymas. Pknometro su kapiliariniu kamšteliu ir graduoto dvikapilio pknometro metodai“;

5.40. LST EN ISO 9001 „Kokybės vadybos sistemos. Reikalavimai“.

III SKYRIUS. PAGRINDINĖS SĄVOKOS

6. Techninių reikalavimų apraše panaudotos žemiau pateiktos sąvokos.

6.1. Bituminė emulsija – emulsija, kurioje dispersinė fazė yra bitumas, gaunama smulkiausiomis dalelėmis disperguojant bitumą vandenye, naudojant emulsiklius kaip emulgatorius ir prireikus stabilizatorius. Pagal bitumo dalelių elektros krūvį, skirtomos į katijonines, anijonines ir nejonines bitumines emulsijas.

6.2. Katijoninė bituminė emulsija – emulsija, kurioje emulgatorius disperguotoms bitumo dalelėms suteikia teigiamą elektros krūvį.

6.3. Polimerais modifikuota bituminė emulsija – emulsija, kurioje dispersinė fazė yra polimerais modifikuotas bitumas arba bituminė emulsija, modifikuojama lateksu emulsijos gamybos metu. Galima ir abiejų būdų kombinacija.

6.4. Vidinė gamybos kontrolė (VGK) – gamintojo atliekama nuolatinė gamybos kontrolė. Visi gamintojo priimti veiksmai, reikalavimai ir nuostatos susisteminti dokumentais bei aprašyti veiklos politikoje ir procedūrose. Šie gamybos kontrolės sistemos dokumentai garantuoja vieningą kokybės vertinimą ir užtikrina reikalaujamą produkto savybių kontrolę bei efektyvų gamybos kontrolės sistemos valdymą.

IV SKYRIUS. ŽYMEYNYS IR SANTRUMPOS

7. Santrumpos, išreikštos raidėmis ir skaičiais, naudojamos svarbioms katijoninių bituminių emulsijų charakteristikoms, t. y. emulsijos poliškumui, rišiklio kiekiui, rišiklio tipui ir skaidymosi vertei, apibūdinti, turi atitikti pateiktas 1 lentelėje.

1 lentelė. Santrumpų išraiškų apibūdinimas.

| Pozicija | Žymuo | Pavadinimas | Patvirtinantis Europos standartas |
|---|------------------------|---|---|
| 1 | C | Katijoninė bituminė emulsija | LST EN 1430 (dalelių polišumas) |
| 2 ir 3 | dviženklis skaičius | Vardinis rišiklio kiekis, % (masės) | LST EN 1428 (vandens kiekis) arba LST EN 1431 (išskiriamas rišiklis+ naftos distiliatas) |
| 4 arba 4 ir 5, arba 4, 5 ir 6 | B P F | Rišiklio tipas Kelių bitumas Polimeriniai priedai Skiediklio kiekis, didesnis nei 2 % (masės) emulsijos masės | LST EN 12591 (Kelių bitumo techniniai reikalavimai) LST EN 14023 (Polimerais modifikuoto bitumo techniniai reikalavimai) Arba polimerų gali būti pridedama prieš emulgavimą, jo metu arba po |
| 5 arba 6, arba 7 (kuri tinkta) | 1–7 | Skaidymosi klasė | LST EN 13075-1 (skaidymosi vertė) |
| Nacionalinis | -S | Sluoksnių sukibimas | |

| | | | |
|------------|---|--|--|
| papildymas | -PAS-H -PB -PA (-PA _k) -ŠL -BEM -D | Plonieji asfalto sluoksniai ant hidroizoliacijos „Purškimas ir barstymas“ Paviršiaus apdorojimas Šlamai Bitumine emulsija surištas mišinys Hidrauliniais rišikliais surištų sluoksnį dengimas | |
|------------|---|--|--|

Pavyzdžiai

C67B4-PA

Katijoninė, vardinis rišiklio kiekis – 67 %, pagaminta iš kelių bitumo, bituminės emulsijos skaidymosi vertė atitinka 4 klasę, naudojama paviršiaus apdorojimui.

C65BP5-PAS-H

Katijoninė, vardinis rišiklio kiekis – 65 %, pagaminta iš polimerais modifikuoto bitumo, skaidymosi vertė atitinka 5 klasę, naudojama ploniesiems asfalto sluoksniams ant hidroizoliacijos įrengti.

Šio techninių reikalavimų aprašo specifikacijų lentelėse yra naudojamos šios klasės (katijoninės bituminės emulsijos savybei būdingo lygio, išreiškiamo verčių diapazonu arba ribine verte) santrumpos:

NPD – „savybė nenustatyta“ (angl. „No performance determined“) – taip žymimai savybei reikalavimai pagal numatytą naudojimą nereglamentuojami;

TBR – „turi būti pranešama“ (angl. „To be reported“) – taip žymimai savybei turi būti nurodyta vertė.

V SKYRIUS. REIKALAVIMAI BITUMINĖMS EMULSIJOMS

8. Įvairiems bitumininių emulsijų tipams ir rūšims keliami reikalavimai nurodyti 2–8 lentelėse. Bituminės emulsijos turi būti gaminamos ir sandėliuojamos taip, kad atitiktų šiuos reikalavimus. Šiame techninių reikalavimų apraše nėra pateikti reikalavimai retai naudojamoms specialioms bituminėms emulsijoms. Šios bituminės emulsijos taip pat turi būti gaminamos remiantis standartu LST EN 13808, o už jų eksploatacines charakteristikas atsako gamintojas.

I SKIRSNIS. BITUMINĖS EMULSIJOS, SKIRTOS SLUOKSNIŲ SUKIBIMUI

9. Sluoksnį sukibimui naudojamos bituminės emulsijos arba polimerais modifikuotos bituminės emulsijos. Jų skaidymosi vertė yra tokia, kad emulsijos susiskaido patekusios ant posluoksnio. Sluoksnį sukibimui skirtoms emulsijoms keliami reikalavimai pateikti 2 lentelėje.

II SKIRSNIS. BITUMINĖS EMULSIJOS, SKIRTOS PLONIESIEMS ASFALTO SLUOKSNIAMS ANT HIDROIZOLIACIJOS ĮRENGTI

10. Hidroizoliacijai po plonaisiais asfalto sluoksniais įrengti naudojamos polimerais modifikuotos emulsijos. Sioms emulsijoms keliami reikalavimai pateikti 3 lentelėje.

III SKIRSNIS. BITUMINĖS EMULSIJOS, SKIRTOS „PURŠKIMO IR BARSTYMO“ METODUI

11. „Purškimui ir barstymui“ naudojamos bituminės emulsijos ir polimerais modifikuotos emulsijos. Jų skaidymosi vertė yra tokia, kad emulsijos greitai susiskaido ant posluoksnio salyčio su bitumu nepadengtomis paviršiaus apdorojimo medžiagomis metu. „Purškimui ir barstymui“ skirtoms emulsijoms keliami reikalavimai pateikti 4 lentelėje.

IV SKIRSNIS. BITUMINĖS EMULSIJOS, SKIRTOS PAVIRŠIAUS APDOROJIMUI

12. Paviršiaus apdorojimui naudojamos bituminės emulsijos ir polimerais modifikuotos emulsijos. Jų skaidymosi vertė yra tokia, kad emulsijos greitai susiskaido ant posluoksnio salyčio su bitumu nepadengtomis paviršiaus apdorojimo medžiagomis metu. Paviršiaus apdorojimui skirtoms emulsijoms keliami reikalavimai pateikti 5 lentelėje.

V SKIRSNIS. BITUMINĖS EMULSIJOS, SKIRTOS ŠLAMAMS

13. Šlamams naudojamos polimerais modifikuotos emulsijos. Jų susiskaidymo vertė yra tokia, kad emulsijos susiskaido šlamo mišinio klojimo metu. Šlamų gamybai skirtoms emulsijoms keliami reikalavimai pateikti 6 lentelėje.

VI SKIRSNIS. BITUMINĖS EMULSIJOS, SKIRTOS MIŠINIAMS, SURIŠTIEMS BITUMINE EMULSIJA, GAMINTI

14. Bitumine emulsija surištiems mišiniams gaminti naudojamos bituminės emulsijos. Jų susiskaidymo vertė yra tokia, kad emulsijos susiskaido bituminio mišinio klojimo metu. Šioms emulsijoms keliami reikalavimai pateikti 7 lentelėje.

VII SKIRSNIS. BITUMINĖS EMULSIJOS, SKIRTOS DENGTI HIDRAULINIAIS RIŠIKLIAIS SURIŠTUS SLUOKSNIUS

15. Hidrauliniais rišikliais surištiems sluoksniams dengti naudojamos bituminės emulsijos. Jų skaidymosi vertė yra tokia, kad emulsijos susiskaido patekusios ant sluoksnio. Šioms emulsijoms keliami reikalavimai pateikti 8 lentelėje.

2 lentelė. Reikalavimai bituminėms emulsijoms, skirtoms sluoksnių sukimui

| Savybės | LST EN | Matavimo vienetas | C60BP1-S | | C60B1-S | | C60BF1-S | | C40BF1-S | |
|---|-----------------|-------------------|----------|---------------|---------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|
| | | | Kl. | Reikalavimas | Kl. | Reikalavimas | Kl. | Reikalavimas | Kl. | Reikalavimas |
| Bituminei emulsijai nustatoma | | | | | | | | | | |
| Pastebimos savybės | 1425 | | 1 | TBR | 1 | TBR | 1 | TBR | 1 | TBR |
| Dalelių polišumas | 1430 | | 2 | teigiamas | 2 | teigiamas | 2 | teigiamas | 2 | teigiamas |
| Skaidymosi vertė | 13075-1 | | 1 | TBR | 1 | TBR | 1 | TBR | 1 | TBR |
| Penetracijos geba | 12849 | min | 0 | NPD | 0 | NPD | 1 | TBR | 1 | TBR |
| Rišiklio kiekis (pagal vandens kiekį) | 1428 | masės % | 5 | nuo 58 iki 62 | 5 | nuo 58 iki 62 | 5 | nuo 58 iki 62 | 2 | nuo 38 iki 42 |
| Ištekėjimo trukmė, per 2 mm, kai yra 40 °C | 12846 | s | 3 | nuo 15 iki 45 | 3 | nuo 15 iki 45 | 3 | nuo 15 iki 45 | 2 | <= 20 |
| Sijojimo liekana 0,5 mm sietas | 1429 | masės % | 4 | ? 0,5 | 4 | ? 0,5 | 4 | ? 0,5 | 4 | ? 0,5 |
| Sijojimo liekana po 7 dienų laikymo 0,5 mm sietas | | | 4 | ? 0,5 | 4 | ? 0,5 | 4 | ? 0,5 | 4 | ? 0,5 |
| Sukibimo geba ¹⁾ | 13614 | padengimo % | 2 | ? 75 | 2 | ? 75 | 2 | ? 75 | 2 | ? 75 |
| Regeneruotam rišikliui nustatoma (regeneravimas pagal LST EN 13074) | | | | | | | | | | |
| Penetracija, kai yra 25 °C | 1426 | 0,1 mm | 3 | ?100 | 3 | ?100 | 5 | ?220 | 5 | ?220 |
| Minkštėjimo temperatūra | 1427 | °C | 3 | ? 50 | 4 | ? 43 | 6 | ? 35 | 6 | ? 35 |
| Sankiba (tik BP tipui) | | | | | | | | | | |
| Sankibos energija, nustatyta tamprumo jėgos metodu | 13589, 13703 | J/cm ² | 1 | TBR | | | | | | |
| Tampriojį santykinę deformaciją, kai yra 10 °C | 13398 | % | 4 | ? 50 | | | | | | |
| Rišiklio stabilizavimas pagal LST EN 14895 | | | | | | | | | | |
| Sendinimo procedūra, naudojant PAV, pagal LST EN 14769 (20 val., 100 °C) | | | | | | | | | | |
| Penetracija, kai yra 25 °C | 1426 | 0,1 mm | 0 | NPD | 0 | NPD | 0 | NPD | 0 | NPD |
| Minkštėjimo temperatūra | 1427 | °C | 0 | NPD | 0 | NPD | 0 | NPD | 0 | NPD |
| Sankiba (tik BP tipui) | | | | | | | | | | |
| Sankibos energija, nustatyta tamprumo jėgos metodu | 13589, 13703 | J/cm ² | 0 | NPD | | | | | | |
| Tampriojį santykinę deformaciją, kai yra 10 °C | 13398 | % | 0 | NPD | | | | | | |

¹⁾ Sukibimo geba nustatoma sąlyginai imant, kad skaidymosi vertė bet kuriuo atveju yra ? 120

3 lentelė. Reikalavimai bituminėms emulsijoms, skirtoms ploniesiems asfalto sluoksniams ant hidroizoliacijos įrengti

| Savybės | LST EN | Matavimo vienetas | C67BP5-PAS-H | |
|--|--------------|-------------------|--------------|-----------------|
| | | | Kl. | Reikalavimas |
| Bituminei emulsijai nustatoma | | | | |
| Pastebimos savybės | 1425 | | 1 | TBR |
| Dalelių poliškumas | 1430 | | 2 | teigiamas |
| Skaidymosi vertė | 13075-1 | | 5 | nuo 120 iki 180 |
| Rišiklio kiekis (pagal vandens kiekį) | 1428 | masės % | 7 | nuo 65 iki 69 |
| Ištekėjimo trukmė, per 4 mm, kai yra 40 °C | 12846 | s | 6 | nuo 10 iki 45 |
| Sijojimo liekana 0,5 mm sietas | 1429 | masės % | 4 | ? 0,5 |
| Sijojimo liekana po 7 dienų laikymo 0,5 mm sietas | | | 4 | ? 0,5 |
| Sukibimo geba | 13614 | padengimo % | 3 | ? 90 |
| Regeneruotam rišikliui nustatoma (regeneravimas pagal LST EN 13074) | | | | |
| Penetracija, kai yra 25 °C | 1426 | 0,1 mm | 3 | ? 100 |
| Minkštėjimo temperatūra | 1427 | °C | 3 | ? 50 |
| Sankiba (tik BP tipui) | | | | |
| Sankibos energija, nustatyta tamprumo jėgos metodu | 13589, 13703 | J/cm ² | 2 | ? 1 |
| Tamprioji santykinė deformacija, kai yra 10 °C | 13398 | % | 4 | ? 50 |
| Rišiklio stabilizavimas pagal LST EN 14895 | | | | |
| Sendinimo procedūra, naudojant PAV , pagal LST EN 14769 (20 val., 100 °C) | | | | |
| Penetracija, kai yra 25 °C | 1426 | 0,1 mm | 0 | NPD |
| Minkštėjimo temperatūra | 1427 | °C | 0 | NPD |
| Sankiba (tik BP tipui) | | | | |
| Sankibos energija, nustatyta tamprumo jėgos metodu | 13589, 13703 | J/cm ² | 0 | NPD |
| Tamprioji santykinė deformacija, kai yra 10 °C | 13398 | % | 0 | NPD |

4 lentelė. Reikalavimai bituminėms emulsijoms, skirtoms „purškimui ir barstymui“

| Savybės | LST EN | Matavimo vienetas | C60B5-PB | | C67B4-PB | | C60BP5-PB | | C67BP4-PB | |
|---------------------------------------|---------|-------------------|----------|-----------------|----------|----------------|-----------|-----------------|-----------|----------------|
| | | | Kl. | Reikalavimas | Kl. | Reikalavimas | Kl. | Reikalavimas | Kl. | Reikalavimas |
| Bituminei emulsijai nustatoma | | | | | | | | | | |
| Pastebimos savybės | 1425 | | 1 | TBR | 1 | TBR | 1 | TBR | 1 | TBR |
| Dalelių poliškumas | 1430 | | 2 | teigiamas | 2 | teigiamas | 2 | teigiamas | 2 | teigiamas |
| Skaidymosi vertė | 13075-1 | | 5 | nuo 120 iki 180 | 4 | nuo 70 iki 130 | 5 | nuo 120 iki 180 | 4 | nuo 70 iki 130 |
| Rišiklio kiekis (pagal vandens kiekį) | 1428 | masės % | 5 | nuo 58 iki 62 | 7 | nuo 65 iki 69 | 5 | nuo 58 iki 62 | 7 | nuo 65 iki 69 |

| Savybės | LST EN | Matavimo vienetas | C60B5-PB | | C67B4-PB | | C60BP5-PB | | C67BP4-PB | |
|--|--------|-------------------|----------|--------------|----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|
| | | | Kl. | Reikalavimas | Kl. | Reikalavimas | Kl. | Reikalavimas | Kl. | Reikalavimas |
| Ištekėjimo trukmė, per 2 mm, kai yra 40 °C | 12846 | s | 1 | TBR | 0 | NPD | 1 | TBR | 0 | NPD |
| Ištekėjimo trukmė, per 4 mm, kai yra 40 °C | | | 0 | NPD | 1 | TBR | 0 | NPD | 1 | TBR |
| Sijojimo liekana 0,5 mm sietas | 1429 | masės % | 4 | ? 0,5 | 4 | ? 0,5 | 4 | ? 0,5 | 4 | ? 0,5 |
| Sijojimo liekana po 7 dienų laikymo 0,5 mm sietas | | | 4 | ? 0,5 | 4 | ? 0,5 | 4 | ? 0,5 | 4 | ? 0,5 |
| Sukibimo geba ¹⁾ | 13614 | padengimo % | 2 | ? 75 | 2 | ? 75 | 3 | ? 90 | 3 | ? 90 |
| Regeneruotam rišikliui nustatoma (regeneravimas pagal LST EN 13074) | | | | | | | | | | |
| Penetracija, kai yra 25 °C | 1426 | 0,1 mm | 5 | ? 220 | 5 | ? 220 | 5 | ? 220 | 5 | ? 220 |
| Minkštėjimo temperatūra | 1427 | °C | 6 | ? 35 | 6 | ? 35 | 6 | ? 35 | 6 | ? 35 |
| Sankiba (tik BP tipui) | | | | | | | | | | |
| Sankiba, bandant švytuokle | 13588 | J/cm ² | | | | | 1 | TBR | 1 | TBR |
| Tampriojį santykinę deformaciją, kai yra 10 °C | 13398 | % | | | | | 4 | ? 50 | 4 | ? 50 |
| Rišiklio stabilizavimas pagal LST EN 14895 | | | | | | | | | | |
| Sendinimo procedūra, naudojant PAV , pagal LST EN 14769 (20 val., 100 °C) | | | | | | | | | | |
| Penetracija, kai yra 25 °C | 1426 | 0,1 mm | 0 | NPD | 0 | NPD | 0 | NPD | 0 | NPD |
| Minkštėjimo temperatūra | 1427 | °C | 0 | NPD | 0 | NPD | 0 | NPD | 0 | NPD |
| Sankiba (tik BP tipui) | | | | | | | | | | |
| Sankiba, bandant švytuokle | 13588 | J/cm ² | | | | | 0 | NPD | 0 | NPD |
| Tampriojį santykinę deformaciją, kai yra 10 °C | 13398 | % | | | | | 0 | NPD | 0 | NPD |

¹⁾ Sukibimo geba nustatoma sąlyginai imant, kad skaidymosi vertė bet kuriuo atveju yra ? 120

5 lentelė. Reikalavimai bituminėms emulsijoms, skirtoms paviršiaus apdorojimui

| Savybės | LST EN | Matavimo vienetas | C67B4-PA | | C69B4-PA | | C69BP4-PA | | C70BP4-PA | |
|--|---------|-------------------|----------|----------------|----------|----------------|-----------|----------------|-----------|----------------|
| | | | Kl. | Reikalavimas | Kl. | Reikalavimas | Kl. | Reikalavimas | Kl. | Reikalavimas |
| Bituminei emulsijai nustatoma | | | | | | | | | | |
| Pastebimos savybės | 1425 | | 1 | TBR | 1 | TBR | 1 | TBR | 1 | TBR |
| Dalelių polišumas | 1430 | | 2 | teigiamas | 2 | teigiamas | 2 | teigiamas | 2 | teigiamas |
| Skaidymosi vertė | 13075-1 | | 4 | nuo 70 iki 130 | 4 | nuo 70 iki 130 | 4 | nuo 70 iki 130 | 4 | nuo 70 iki 130 |
| Rišiklio kiekis (pagal vandens kiekį) | 1428 | masės % | 7 | nuo 65 iki 69 | 8 | nuo 67 iki 71 | 8 | nuo 67 iki 71 | 9 | ? 70 |
| Ištekėjimo trukmė, per 4 mm, kai yra 40 °C ¹⁾ | 12846 | s | 6 | nuo 10 iki 45 | 6 | nuo 10 iki 45 | 6 | nuo 10 iki 45 | 6 | nuo 10 iki 45 |
| Sijojimo liekana 0,5 mm sietas | 1429 | masės % | 4 | ? 0,5 | 4 | ? 0,5 | 4 | ? 0,5 | 4 | ? 0,5 |
| Sijojimo liekana po 7 dienų laikymo 0,5 mm sietas | | | 4 | ? 0,5 | 4 | ? 0,5 | 4 | ? 0,5 | 4 | ? 0,5 |
| Sukibimo geba ²⁾ | 13614 | padengimo % | 2 | ? 75 | 2 | ? 75 | 3 | ? 90 | 3 | ? 90 |
| Regeneruotam rišikliui nustatoma (regeneravimas pagal LST EN 13074) | | | | | | | | | | |
| Penetracija, kai yra 25 °C | 1426 | 0,1 mm | 5 | ? 220 | 5 | ? 220 | 5 | ? 220 | 5 | ? 220 |

| Savybės | LST EN | Matavimo vienetas | C67B4-PA | | C69B4-PA | | C69BP4-PA | | C70BP4-PA | |
|--|--------|-------------------|----------|--------------|----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|
| | | | Kl. | Reikalavimas | Kl. | Reikalavimas | Kl. | Reikalavimas | Kl. | Reikalavimas |
| Minkštėjimo temperatūra | 1427 | °C | 6 | ? 35 | 6 | ? 35 | 5 | ? 39 | 5 | ? 39 |
| Sankiba (tik BP tipui) | | | | | | | | | | |
| Tampriojį santykinę deformaciją, kai yra 10 °C | 13398 | % | | | | | 4 | ? 50 | 4 | ? 50 |
| Sankiba, bandant švytuokle | 13588 | J/cm ² | | | | | 1 | TBR | 1 | TBR |
| Rišiklio stabilizavimas pagal LST EN 14895 | | | | | | | | | | |
| Sendinimo procedūra, naudojant PAV, pagal LST EN 14769 (20 val., 100 °C) | | | | | | | | | | |
| Penetracija, kai yra 25 °C | 1426 | 0,1 mm | 0 | NPD | 0 | NPD | 0 | NPD | 0 | NPD |
| Minkštėjimo temperatūra | 1427 | °C | 0 | NPD | 0 | NPD | 0 | NPD | 0 | NPD |
| Sankiba (tik BP tipui) | | | | | | | | | | |
| Sankiba, bandant švytuokle | 13588 | J/cm ² | | | | | 0 | NPD | 0 | NPD |
| Tampriojį santykinę deformaciją, kai yra 10 °C | 13398 | % | | | | | 0 | NPD | 0 | NPD |

¹⁾ Tam tikrais atvejais (pvz., dėl oro sąlygų paviršiaus apdorojimo vietoje) gali būti gaminama klampesnė bituminė emulsija, kuriai yra taikomas 7 klasės techninis reikalavimas (ištekėjimo trukmė, per 4 mm, kai yra 40 °C – nuo 30 iki 70 sekundžių). Tokia bituminė emulsija papildomai pažymima indeksu k
²⁾ Sukibimo geba nustatoma sąlyginai imant, kad skaidymosi vertė bet kuriuo atveju yra ? 120

6 lentelė. Reikalavimai bituminėms emulsijoms, skirtoms šlamams

| Savybės | LST EN | Matavimo vienetas | C65BP1-ŠL | |
|--|---------------|-------------------|-----------|---------------|
| | | | Kl. | Reikalavimas |
| Bituminei emulsijai nustatoma | | | | |
| Pastebimos savybės | 1425 | | 1 | TBR |
| Dalelių polišumas | 1430 | | 2 | teigiamas |
| Skaidymosi vertė | 13075-1 | | 1 | TBR |
| Smulkiausiuju dalelių susimaišymo trukmė | 13075-2 | s | 2 | ? 180 |
| Rišiklio kiekis (pagal vandens kiekį) | 1428 | masės % | 6 | nuo 63 iki 67 |
| Ištekėjimo trukmė, per 4 mm, kai yra 40 °C | 12846 | s | 1 | TBR |
| Sijojimo liekana | 0,5 mm sietas | 1429 | masės % | 4 |
| Sijojimo liekana po 7 dienų laikymo | 0,5 mm sietas | | | 4 |
| Sukibimo geba | 13614 | padengimo % | 3 | ? 90 |
| Regeneruotam rišikliui nustatoma (regeneravimas pagal LST EN 13074) | | | | |
| Penetracija, kai yra 25 °C | 1426 | 0,1 mm | 4 | ? 150 |
| Minkštėjimo temperatūra | 1427 | °C | 3 | ? 50 |
| Sankiba (tik BP tipui) | | | | |
| Sankibos energija, nustatyta tamprumo jėgos metodu | 13589, 13703 | J/cm ² | 1 | TBR |
| Tampriojį santykinę deformaciją, kai yra 25 °C | 13398 | % | 4 | >= 50 |

| Savybės | LST EN | Matavimo vienetas | C65BP1-ŠL | | | |
|---|--------------|-------------------|-----------|--------------|--|--|
| | | | Kl. | Reikalavimas | | |
| Rišiklio stabilizavimas pagal LST EN 14895 | | | | | | |
| Sendinimo procedūra, naudojant PAV, pagal LST EN 14769 (20 val., 100 °C) | | | | | | |
| Penetracija, kai yra 25 °C | 1426 | 0,1 mm | 0 | NPD | | |
| Minkštėjimo temperatūra | 1427 | °C | 0 | NPD | | |
| Sankiba (tik BP tipui) | | | | | | |
| Sankibos energija, nustatyta tamprumo jėgos metodu | 13589, 13703 | J/cm2 | 0 | NPD | | |
| Tamprioji santykinė deformacija, kai yra 25 °C | 13398 | % | 0 | NPD | | |

7 lentelė. Reikalavimai bituminėms emulsijoms, skirtoms bitumine emulsija surištiems mišiniams gaminti

| Savybės | LST EN | Matavimo vienetas | C60B1-BEM | |
|---|---------|-------------------|-----------|---------------|
| | | | Kl. | Reikalavimas |
| Bituminei emulsijai nustatoma | | | | |
| Pastebimos savybės | 1425 | | 1 | TBR |
| Dalelių polišumas | 1430 | | 2 | teigiamas |
| Skaidymosi vertė | 13075-1 | | 1 | TBR |
| Pastovumas maišant su cementu | 12848 | g | 2 | ? 2 |
| Rišiklio kiekis (pagal vandens kiekį) | 1428 | masės % | 5 | nuo 58 iki 62 |
| Ištekėjimo trukmė, per 2 mm, kai yra 40 °C | 12846 | s | 1 | TBR |
| Sijojimo liekana 0,5 mm sietas | 1429 | masės % | 4 | ? 0,5 |
| Sijojimo liekana po 7 dienų laikymo 0,5 mm sietas | | | 4 | ? 0,5 |
| Sukibimo geba | 13614 | padengimo % | 2 | ? 75 |
| Regeneruotam rišikliui nustatoma (regeneravimas pagal LST EN 13074) | | | | |
| Penetracija, kai yra 25 °C | 1426 | 0,1 mm | 3 | ? 100 |
| Minkštėjimo temperatūra | 1427 | °C | 4 | ? 43 |
| Rišiklio stabilizavimas pagal LST EN 14895 | | | | |
| Sendinimo procedūra, naudojant PAV, pagal LST EN 14769 (20 val., 100 °C) | | | | |
| Penetracija, kai yra 25 °C | 1426 | 0,1 mm | 0 | NPD |
| Minkštėjimo temperatūra | 1427 | °C | 0 | NPD |

8 lentelė. Reikalavimai bituminėms emulsijoms, skirtoms dengti hidrauliniais rišikliais surištus sluoksnius

| Savybės | LST EN | Matavimo vienetas | C60B1-D | |
|---|---------|-------------------|---------|---------------|
| | | | Kl. | Reikalavimas |
| Bituminei emulsijai nustatoma | | | | |
| Pastebimos savybės | 1425 | | 1 | TBR |
| Dalelių polišumas | 1430 | | 2 | teigiamas |
| Skaidymosi vertė | 13075-1 | | 1 | TBR |
| Penetracijos geba | 12849 | min | 0 | NPD |
| Rišiklio kiekis (pagal vandens kiekį) | 1428 | masės % | 5 | nuo 58 iki 62 |
| Ištekėjimo trukmė, per 2 mm, kai yra 40 °C | 12846 | s | 2 | ? 20 |
| Sijojimo liekana 0,5 mm sietas | 1429 | masės % | 4 | ? 0,5 |
| Sijojimo liekana po 7 dienų laikymo 0,5 mm sietas | | | 4 | ? 0,5 |
| Sukibimo geba | 13614 | padengimo % | 2 | ? 75 |
| Regeneruotam rišikliui nustatoma (regeneravimas pagal LST EN 13074) | | | | |
| Penetracija, kai yra 25 °C | 1426 | 0,1 mm | 5 | ? 220 |
| Minkštėjimo temperatūra | 1427 | °C | 6 | ? 35 |
| Rišiklio stabilizavimas pagal LST EN 14895 | | | | |
| Sendinimo procedūra, naudojant PAV, pagal LST EN 14769 (20 val., 100 °C) | | | | |
| Penetracija, kai yra 25 °C | 1426 | 0,1 mm | 0 | NPD |
| Minkštėjimo temperatūra | 1427 | °C | 0 | NPD |

VI SKYRIUS. ATITIKTIES ĮVERTINIMAS

I SKIRSNIS. BENDROSIOS NUOSTATOS

16. Remiantis statybos produktų direktyva 89/106/EEC, atitiktis įvertinama pagal atitikties deklaravimo sistemą 2+. Tuo tikslu gamintojas turi atlikti pradinį tipo bandymą (žr. šio skyriaus II skirsnį) ir vykdyti vidinę gamybos kontrolę, kuri turi būti sertifikuota, siekiant užtikrinti produkto atitiktį šiame apraše TRA BE 08 nustatytiems techniniams reikalavimams.

II SKIRSNIS. PRADINIS TIPO BANDYMAS

17. Atitiktis šio aprašo techniniams reikalavimams turi būti įrodoma pradiniu tipo bandymu. Atitiktis gali būti pagrįsta ir bandymais, atliktais anksčiau pagal šio techninių reikalavimų aprašo nuostatas (pvz., tokas pat produktas, tokia (-ios) pati (-čios) savybė (-ės), tokas pat bandymų metodas, tokas pat ēminiu ėmimo metodas).

18. Pradiniai tipo bandymai, susiję su atitinkamomis savybėmis, turi būti kartojami, kai keičiasi bazinės medžiagos ir komponentai ar gamybos procesai, žymiai įtakojantys vieną ar keletą produkto savybių.

Pradinį tipo bandymą ir jų kartojimo bandymų rezultatai turi būti registruojami kiekvienam produktui kaip to produkto vidinės gamybos kontrolės (VGK) pagrindas. Jie turi būti saugomi gamintojo ne trumpiau kaip penkerius metus nuo bandymo atlikimo datos ir prieinami atliekant tikrinimą.

19. Konkrečių produktų savybių vertės, kurios turi būti nustatytos pradiniais tipo bandymais, yra pateiktos 2–8 lentelėse.

III SKIRSNIS. VIDINĖ GAMYBOS KONTROLĖ (VGK)

20. Gamintojas turi vadovautis pagal LST EN 14733 standartą parengtu kokybės valdymo vadovu, apimančiu vidinės gamybos kontrolės (VGK) sistemą. Minimalūs reikalavimai yra pateikti 9–11 lentelėse

Anksčiau minėti reikalavimai yra įvykdomi, remiantis vidine gamybos kontrolės (VGK) sistema, kuri atitinka LST EN ISO 9001 standarto reikalavimus ir tenkina šio aprašo techninius reikalavimus produktui.

9 lentelė. Reikalavimai gamybos įrangos kalibravimui

| Gamybos įrangos dalis | Apžiūra/patikra | Tikslas | Mažiausias dažnumas |
|-----------------------------------|-------------------------|--|--|
| Svērimo įranga | Apžiūra | Nustatyti svērimo įrangos veikimo tinkamumą | Kiekvieną dieną |
| | Svērimo įrangos patikra | Užtikrinti kokybės valdymo vadove reikalaujamą tikslumą | a) sumontavus ^a ; b) kasmet; c) abejotinais atvejais. |
| Sumaišomų medžiagų tiekimo įranga | Juslinis įvertinimas | Nustatyti sumaišomų medžiagų tiekimo įrangos veikimo tinkamumą | Dienos sumaišomų medžiagų pirmoji partija |
| | Tikslumo patikra | Užtikrinti kokybės valdymo vadove reikalaujamą tikslumą | a) sumontavus ^a ; b) kasmet; c) abejotinais atvejais. |

| Gamybos įrangos dalis | Apžiūra/patikra | Tikslas | Mažiausias dažnumas |
|---|---|---|---|
| Debitmatis | Faktinio kiečio ir dozuojamo kiečio palyginimas pasveriant | Užtikrinti kokybės valdymo vadove reikalaujamą tikslumą | a) sumontavus ^a ; b) kasmet; c) abejotinais atvejais. |
| pH matuoklis ^b | Kalibravimas | Užtikrinti tikslumą | a) sumontavus ^a ; b) kasmet; c) abejotinais atvejais. |
| Matavimo ir dozavimo sistema (periodinio veikimo gamybos įrangai) | Partijos sudedamųjų dalių faktinės masės ir numatytois masės palyginimas pagal kokybės valdymo vadove aprašytą procedūrą | Nustatyti matavimo ir dozavimo atitinkę kokybės valdymo vadove reikalaujamam tikslumui | a) sumontavus ^a ; b) kasmet; c) abejotinais atvejais. |
| Dozavimo sistema (nepertraukiamo veikimo gamybos įrangai) | Faktinės masės, gautos per nustatyta laiko tarpą, ir numatytois masės palyginimas pagal kokybės valdymo vadove aprašytą procedūrą | Nustatyti atitinkę kokybės valdymo vadove reikalaujamam tikslumui | a) sumontavus ^a ; b) kasmet; c) abejotinais atvejais. |
| Temperatūros kontrolės įrenginys | Vizualinis patikrinimas Tikslumo patikra | Nustatyti įrenginio veikimo tinkamumą Užtikrinti matuoojamos temperatūros tikslumą | Kiekvieną dieną a) sumontavus ^a ; b) kasmet; c) abejotinais atvejais. |

^a arba po didelio remonto
^b kai įrangoje yra įmontuoti pH matuokliai

10 lentelė. Tiekiamos medžiagos: bandymai, bandymų dažnumas ir leistini nuokrypiai (turi būti atliekami emulsijos gamintojo)

| Sudedamosios dalys | Kontrolė / bandymas | Standartai | Leistini nuokrypiai | Mažiausias dažnumas |
|--------------------|--|--|--|--|
| 1 Bitumas | Važtarasčio ir bandymo rezultatų ^a protokolo tikrinimas | | | 1/pristatyta partija |
| | Pastebimos savybės | LST EN 1425 | Vidiniai vertinimo kriterijai | 1/2 savaitės |
| | Penetracija ir klampa ^b | LST EN 1426 arba LST EN 12596, arba LST EN 12595 | Standartas arba vidiniai techniniai reikalavimai | 1/2 savaitės arba 1/300 t (priklausomai nuo to, kuris atvejis yra dažnesnis) |
| | Minkštėjimo temperatūra ^b | LST EN 1427 | Standartas arba vidiniai techniniai reikalavimai | 1/2 savaitės arba 1/300 t (priklausomai nuo to, kuris atvejis yra dažnesnis) |

| Sudedamosios dalys | Kontrolė / bandymas | Standartai | Leistini nuokrypiai | Mažiausias dažnumas |
|--------------------|--|------------------------------|---|------------------------------|
| 2 Skiediklis | Važtaraščio ir bandymo rezultatų ^a protokolo tikrinimas | | Standartas arba gamintojo techniniai reikalavimai | 1/pristatyta partija |
| | Pastebimos savybės | LST EN 1425 | Standartas arba gamintojo techniniai reikalavimai | 1/pristatyta partija |
| | Tankis | LST EN ISO 3675 | Standartas arba gamintojo techniniai reikalavimai | 1/metai |
| | Minkštintajam bitumui: klampa | LST EN 13357 | Standartas arba gamintojo techniniai reikalavimai | 1/metai |
| | Distiliavimas | LST EN ISO 3405 ^c | Vidiniai techniniai reikalavimai | 1/metai |
| 3 Vanduo | Kaip nurodyta kokybės vadove | | Vidiniai techniniai reikalavimai | 1/metai |
| 4 Emulsikliai | Važtaraščio ir bandymo rezultatų ^a protokolo tikrinimas | | Gamintojo techniniai reikalavimai | 1/pristatyta partija |
| | Kaip nurodyta kokybės vadove | | Vidiniai techniniai reikalavimai | Kaip nurodyta kokybės vadove |
| 5 Rūgštys | Važtaraščio ir bandymo rezultatų ^a protokolo tikrinimas | | Gamintojo techniniai reikalavimai | 1/pristatyta partija |
| | Kaip nurodyta kokybės vadove | | Vidiniai techniniai reikalavimai | Kaip nurodyta kokybės vadove |
| 6 Kiti piedai | Važtaraščio ir bandymo rezultatų ^a protokolo tikrinimas | | Gamintojo techniniai reikalavimai | 1/pristatyta partija |
| | Kaip nurodyta kokybės vadove | | Vidiniai techniniai reikalavimai | Kaip nurodyta kokybės vadove |

^a Turi būti suderinti tiekėjo ir emulsijos gamintojo susitarimu.

^b Bitumo tiekėjo pateikti rezultatai priimtini tik tuomet, jei tiekėjas šiam produktui yra įdiegęs VGK sistemą ir laikosi EN ISO 9001 reikalavimų. ^c Jei atitinka skiediklio sudėtį.

11 lentelė. Bituminės emulsijos: bandymai ir dažnumas

| Sudedamosios dalys | Kontrolė/bandymas | Standartai ^a | Leistini nuokrypiai | Mažiausias dažnumas |
|----------------------|--------------------|-------------------------|----------------------------------|------------------------|
| 1 Pagaminta emulsija | Pastebimos savybės | LST EN 1425 | Vidiniai techniniai reikalavimai | 1/partija ^b |

| Sudedamosios dalys | Kontrolė/bandymas | Standartai ^a | Leistini nuokrypiai | Mažiausias dažnumas |
|---|---|--|--|---|
| | Temperatūra | LST EN 1425 | Vidiniai techniniai reikalavimai | Kaip reikalaujama pagal proceso valdymą, transportavimą ir sandėliavimą |
| | Rišiklio kiekis (vandens kiekis arba distiliacija) | LST EN 1428 LST EN 1431 | Standartas + Nacionalinis taikymo dokumentas | 1/partija |
| | Ištekėjimo laikas Dinaminė klampa (jei tinkta) | LST EN 12846 LST EN 14896 | Standartas + Nacionalinis taikymo dokumentas | 1/partija |
| | Skaidymosi vertė: mineralinio užpildo metodas arba smulkiausiuju dalelių susimaišymo laikas (jei tinkta) Sumaišytos su cementu bituminės emulsijos pastovumas (jei tinkta) | LST EN 13075-1 LST EN 13075-2 LST EN 12848 | Standartas + Nacionalinis taikymo dokumentas | Mažiausiai: 1/kas trečia produkto partija |
| | pH | LST EN 12850 | Vidiniai techniniai reikalavimai | 1/partija |
| | Sijojimo liekana | LST EN 1429 | Standartas + Nacionalinis taikymo dokumentas | 1/partija |
| | 2 Regeneruotas rišiklis (LST EN 13074) | Konsistencija: penetracija, minkštėjimo temperatūra arba klampa (jei tinkta) | LST EN 1426 LST EN 1427 LST EN 12595 LST EN 12596 | Standartas + Nacionalinis taikymo dokumentas |
| 3 Išskirto rišiklio patvarumas (LST EN 13074 + LST EN 14895 + LST EN 14769) | Sankiba (modifikuotiems rišikliams) | LST EN 13587 LST EN 13588 LST EN 13589 LST EN 13703 | Standartas + Nacionalinis taikymo dokumentas | 1/metai/produktui |
| | Konsistencija: penetracija, minkštėjimo temperatūra arba klampa (jei tinkta) | LST EN 1426 LST EN 1427 LST EN 12595 LST EN 12596 | Standartas + Nacionalinis taikymo dokumentas | 1/metai/produktui |
| | Sankiba (modifikuotiems rišikliams) | LST EN 13587 LST EN 13588 LST EN 13589 LST EN 13703 | Standartas + Nacionalinis taikymo dokumentas | 1/metai/produktui |
| | 4 Tiekimo transporto priemonių tinkamumo įvertinimas apžiūrint | Švarumas ir bendra būklė | | 1/transporto priemonė |

| Sudedamosios dalys | Kontrolė/bandymas | Standartai ^a | Leistini nuokrypiai | Mažiausias dažnumas |
|--------------------|-------------------|--|---------------------|---------------------|
| | | ^a Gali būti taikomi alternatyvūs bandymai, jei įrodomas jų tapatumas LST EN standartams. Tačiau ginčo atveju turi būti taikomi LST EN standartai. | | |
| | | ^b Partija turi būti apibrėžta įmonės kokybės vadove. | | |

IV SKIRSNIS. BANDYMŲ METODAI

21. Bandymai turi būti atliekami pagal techninių reikalavimų apraše nurodytus standartus.

V SKIRSNIS. ATITIKTIES ĮRODYMAS

22. CE ženklo simboliu, išskaitant lydintijį dokumentą, ženklinama pagal LST EN 13808 standarto ZA priedo ZA.3 skyrių.

23. Kai bituminė emulsija pagal pradinius tipo bandymus atitinka šio aprašo TRA BE 08 reikalavimus, o notifikuotoji sertifikavimo įstaiga išdavė toliau aprašytą sertifikatą, gamintojas turi parengti ir saugoti atitikties deklaraciją. Produktas turi būti pažymėtas CE ženklu.

24. Atitikties deklaracijoje turi būti nurodyta:

- gamintojo pavadinimas ir adresas, gamybos vieta;
- produkto aprašymas (tipas, identifikavimas, naudojimas) ir CE ženklinimo informacijos lydraščio kopija;
- nuoroda į šį techninių reikalavimų aprašą;
- taikymo sritys;
- pridedamo vidinės gamybos kontrolės sertifikato numeris;
- asmens, įgalioto pasirašyti deklaraciją gamintojo arba jo įgaliotojo atstovo vardu, vardas ir pavardė bei einamos pareigos.

25. Deklaracija turi būti pagrįsta notifikuotosios sertifikavimo įstaigos išduotu vidinės gamybos kontrolės sertifikatu, kuriame, papildant anksčiau pateiktą informaciją, turi būti nurodyta:


- notifikuotosios sertifikavimo įstaigos pavadinimas ir adresas;
- vidinės gamybos kontrolės sertifikato numeris;
- sertifikato galiojimo sąlygos ir laikas, kai taikytina;
- asmens, įgalioto pasirašyti sertifikatą, vardas, pavardė bei einamos pareigos.

26. Anksčiau minėta deklaracija ir sertifikatas turi būti parašyti lietuvių kalba.

27. Gamintojas arba jo įgaliotasis atstovas yra atsakingas už CE ženklinimą. CE ženklo simbolis turi būti patvirtintas pagal direktyvą 93/68/EEB ir nurodytas prekybos dokumentų lydraščiuose (pvz., važtarasčiuose).

28. Kartu su CE ženklu turi būti pateikti šie duomenys:

- notifikuotosios sertifikavimo įstaigos identifikavimo numeris;
- gamintojo pavadinimas arba prekinis ženklas ir adresas;
- du paskutiniai CE ženklinimo metų skaitmenys;
- vidinės gamybos kontrolės sertifikato numeris;
- nuoroda į LST EN 13808 standartą;
- produkto aprašymas: žymėjimas pagal 2–8 lenteles ir numatomas naudojimas;
- savybių duomenys.

| | |
|--|---|
|  01234 | CE atitikties ženklinimas, susidedantis iš „CE“ simbolio, pateikto direktyvoje 93/68/EEB |
| | Notifikuotosios įstaigos identifikavimo numeris |
| AnyCO Ltd. P.O. Box 21, B-1050 05 01234-CPD-00234 | Gamintojo pavadinimas arba prekinis ženklas ir adresas Du paskutiniai CE ženklinimo metų skaitmenys Sertifikato numeris |
| EN 13808 <i>Bituminė emulsija + žymėjimas</i> numatoma naudoti paviršiaus priežiūrai, taikant paviršiaus apdorojimą ar šlamą dangas (šlamo danga ir mikrodanga), gruntavimui, duobių užtaisymui, provėžų užtaisymui, plyšių užpildymui, dulkėtumo mažinimui, permerkimui, impregnavimui, gamykloje ar statybvietaje sumaišytiems šaltiesiems mišiniams (pagrindo sluoksniniui, apatiniam dangos sluoksniniui ar dévėjimosi sluoksniniui), šaltajam regeneravimui bei kelių tiesimui ir priežiūrai | Nuoroda į Europos standartą Produkto aprašymas ir informacija apie reglamentuojamias charakteristikas |
| EMULSIJA – Klampa ir taikytas bandymo metodas – Vandens poveikis rišiklio sukilimui – Skaidymosi savybė – Pavojingos medžiagos X: (mažiau negu x ppm) | Klasė Klasė Klasė Klasė |
| PRADINIS LIEKAMASIS RIŠIKLIS (EN 13074) – Konsistencija, kai yra vidutinė darbinė temperatūra – Konsistencija, kai yra padidintoji darbinė temperatūra – Sankiba ir taikytas bandymo metodas | Klasė Klasė Klasė |
| SENDINTAS LIEKAMASIS RIŠIKLIS (EN 14895, o po to EN 14769) – Konsistencijos patvarumas, kai yra vidutinė darbinė temperatūra – Konsistencijos patvarumas, kai yra padidintoji darbinė temperatūra ir taikytas bandymo metodas – Sankibos patvarumas ir taikytas bandymo metodas | Vertė Vertė Vertė |

VII SKYRIUS. DUOMENYS, PATEIKIAMI LYDRAŠČIUOSE / VAŽTARAŠTYJE

29. Lydinčiuose dokumentuose mažiausiai turi būti pateikti šie duomenys:

- CE ženklas (pagal VI skyriaus V skirsnį);
 - gamintojas ir gamybos vieta;
 - produkto aprašymas pagal ši techninių reikalavimų aprašą;
 - informacijos apie pradinio tipo bandymo rezultatus gavimo galimybę.

VIII SKYRIUS. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

30. Šiuo techninių reikalavimų aprašu Lietuvoje pirmą kartą įgyvendinami LST EN 13808 LST EN 14733 standartai. Remiantis pradinių tipo bandymų, vidinės gamybos kontrolės ir kontrolinių bandymų rezultatais, produktų technologinėmis ir funkcinėmis savybėmis, šis aprašas gali būti tikslinamas ir tobulinamas.

Automobilių kelių bitumininių emulsijų
techninių reikalavimų aprašo
TRA BE 08
1 priedas (informacinis)

**KAI KURIŲ KATIJONINIŲ BITUMINIŲ EMULSIJŲ NAUJŲ IR ANKSTESNIŲ
ŽYMĖJIMŲ PALYGINIMAS**

| Naujas žymėjimas pagal TRA BE 08 | Ankstesnis žymėjimas pagal LST 1448:1996 |
|---|---|
| C60BP1-S | EKL 60 |
| C60B1-S | EKL 60 |
| C60BF1-S | — |
| C40BF1-S | — |
| C67BP5-PAS-H | — |
| C60B5-PB | EKL 60 |
| C67B4-PB | EKV 65 |
| C60BP5-PB | EKL 60 |
| C67BP4-PB | EKV 65 |
| C67B4-PA | EKV 65 |
| C69B4-PA | EKG 70 |
| C69BP4-PA | EKG 70 |
| C70BP4-PA | EKG 70 |
| C65BP1-ŠL | — |
| C60B1-BEM | EKL 60 |
| C60B1-D | EKL 60 |